


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

BLK120/57/24-3C92
4327 018 46831



Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80250 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80250 zgodne z: IEC 205


A_e : 48.9 mm²

l_e : 60.2 mm

V_e : 2944 mm³

Typical values for: T25/15/10-4327 018 80250, sintered together with order BLK120/57/24-3C92
Wartości typowe dla T25/15/10-4327 018 80250, spiekanego razem ze zleceniem BLK120/57/24-3C92

Symbol Symbol	Nominal Nominal	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.18	W/pair	100	100	---	100
Pv	< 1.24	W/pair	100	200	---	100
Bsat	> 396	mT	10	---	1200	100
Al	1800±25%	nH	10	<0.1	---	25

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Aneta Stanios		Signature Podpis	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C92 acc. to MATERIAL 3C92 zgodnie z:		Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Aneta Stanios Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		BLK120/57/24-3C92		4327 018 46830	
Status/Status		BLK120/57/24-3C92		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		D C B A		10-11-09 10-07-05 10-03-30	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 10-11-09	
K.S.		A-4							