


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

BLK72/64/12-3C92
4327 018 53041




Magnetical dimensions T16/9/7 / Właściwości magnetyczne T16/9/7 zgodne z: IEC 205

A_e : 23.8 mm² l_e : 37.2 mm V_e : 886 mm³

Typical values for: T16/9/7-3C92, machined out of the BLK72/64/12-3C92
Wartości typowe dla T16/9/7-3C92, wycinanego z BLK72/64/12-3C92

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 1.06 (*)	W	100	200	---	25
Pv	< 0.6 (*)	W	100	200	---	100
Bsat	> 370 (*)	mT	10	---	1200	100
Al	1190 +30%/-40% (*)	nH	10	<0.25	---	25

(*) to be confirmed by first 3 production batches

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Marta Winciorek		Signature Podpis	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C92 acc. to MATERIAL 3C92 zgodnie z:		Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Marta Winciorek Maciej Cieślak		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		---			
Status/Status		BLK72/64/12-3C92		4327 018 53040		D C B A		12-04-25	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 12-04-25		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND					