



Nazwa / Name
Numer kodu / Code number


BLK73/82/33-3C90
4327 018 52891



X (10 : 1)



(1:2)



Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80070 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80070 zgodne z: IEC 205


A_e : 48.9 mm²

l_e : 60.2 mm

V_e : 2944 mm³


Typical values for T25/15/10-4327 018 80070, sintered together with order BLK73/82/33-3C90
Wartości typowe dla: T25/15/10-4327 018 80070, spiekane razem ze zleceniem BLK73/82/33-3C90

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.33	W	25	200	---	100
Pv	< 0.33	W	100	100	---	100
μi	2300±25%	---	10	≤0.1	---	25



Tolerances unless otherwise stated
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)

Dimensions
Wymiary ±3% | Angle
Kąt



Name Nazwisko	Signature Podpis	Date Data
Check Sprawdził	Marta Winciorek	UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia
Approval Zatwierdził	Szczepan Frydrych	
Other Inne		

General Roughness Chropowatość	Unit Jednostka mm.
Scale None Skala Brak	PROJ.EURO PROJ.EURO 

MATERIAL 3C90 acc. to KPN-K1959
MATERIAL 3C90 zgodnie z:

TYPE NUMBER / TYP

LAB REF No.

Status/Status

BLK73/82/33-3C90

4327 018 52890

D	
C	
B	
A	12-03-16

Issued by:
Wydano przez: M.Zagórska / K.S.

SUPERSEDES
ZASTĘPUJE

SHEETS
STRONY 1

SHEET
STRONA 110-02

K.S.

Property of
WŁAŚCICIEL

Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND

DATE
DATA 12-03-16

A-4