




Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

BLK74/56/10-3C94
4327 018 57891



Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80070 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80070 zgodne z: IEC 205

A_e : 48.9 mm²

l_e : 60.2 mm

V_e : 2944 mm³

Typical values for: T25/15/10-4327 018 80070, sintered together with order BLK74/56/10-3C94
Wartości typowe dla: T25/15/10-4327 018 80070, spiekane razem ze zleceniem BLK74/56/10-3C94

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.21	W	100	100	---	100
Pv	< 1.41	W	100	200	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100
Al	2350±25%	nH	10	< 0.1	---	25

UN-D 28
Ra w mikrometrach (μm)

Tolerances unless otherwise stated
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)
Dimensions
Wymiary ±3% | Angle
Kąt

UN-D 603
A

Check
Sprawdził
Approval
Zatwierdził
Other
Inne

Name
Nazwisko
Marta Winciorek
Maciej Cieślak

Signature
Podpis

UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with original up to the date of its creation
KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia

General
Roughness
Chropowatość
Unit
Jednostka
mm.
Scale
None
Skala
Brak
PROJ.EURO
PROJ.EURO

MATERIAL 3C94 acc. to KPN-K1995
MATERIAL 3C94 zgodnie z: KPN-K1995

TYPE NUMBER / TYP

LAB REF No.

Status/Status

BLK74/56/10-3C94

4327 018 57890

D
C
B
A 13-01-23

Issued by:
Wydano przez: M.Zagórska / K.S.

SUPERSEDES
ZASTĘPUJE

SHEETS
STRONY 1 SHEET
STRONA 110-02

K.S.

Property of
WŁAŚCICIEL

Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND

DATE
DATA 13-01-23

A-4