


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

BLK90/43/18-3C92
4327 018 51811



Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80250 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80250 zgodne z: IEC 205


A_e : 48.9 mm²

l_e : 60.2 mm

V_e : 2944 mm³

Typical values for: T25/15/10-4327 018 80250, sintered together with order BLK90/43/18-3C92
Wartości typowe dla T25/15/10-4327 018 80250, spiekane razem ze zleceniem BLK90/43/18-3C92

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.18	W/pair	100	100	---	100
Pv	< 1.24	W/pair	100	200	---	100
Bsat	> 396	mT	10	---	1200	100
Al	1800±25%	nH	10	<0.1	---	25

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Check Sprawdził Marta Winciorek Approval Zatwierdził Mariusz Borkiewicz Other Inne		Signature Podpis UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
General Roughness Chropowatość	Unit Jednostka mm.	MATERIAL 3C92 acc. to MATERIAL 3C92 zgodnie z:		TYPE NUMBER / TYP LAB REF No. ---					
Scale None Skala Brak	PROJ.EURO PROJ.EURO 	BLK90/43/18-3C92		4327 018 51810		D C B A		11-05-18	
Status/Status									
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 11-05-18		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND					