


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

BLK90/43/7-3C94
4327 018 58991



Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80070 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80070 zgodne z: IEC 205


A_e : 48.9 mm²

l_e : 60.2 mm

V_e : 2944 mm³

Typical values for: T25/15/10-4327 018 80070, sintered together with order BLK90/43/7-3C94
Wartości typowe dla T25/15/10-4327 018 80070, spiekane razem ze zleceniem BLK90/43/7-3C94

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.21	W/pair	100	100	---	100
Pv	< 1.41	W/pair	100	200	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100
Al	2350±25%	nH	10	<0.1	---	25

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Marta Winciorek		Signature Podpis	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C94 acc. to KPN-K1995 MATERIAL 3C94 zgodnie z: KPN-K1995				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Michał Pisarski UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO 		TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.				---			
Status/Status		BLK90/43/7-3C94				4327 018 58990			
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S. K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 14-02-28 A-4	