



Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

I101/28/27.5-3C90
4327 018 80111



Pomiary magnetyczne na TN25/15/10-3C90 4327 018 34480 / Magnetical dimension for: TN25/15/10-3C90 4327 018 34480

A_e : 48.9 mm²


l_e : 60.2 mm

V_e : 2944 mm³

Weight:/Waga: ≈ 390 g


Wartości specyfikowane zmierzone na TN25/15/10-3C90 4327 018 34480 / Specified value for: TN25/15/10-3C90 4327 018 34480

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.33	W/pair	25	200	---	100
Pv	< 0.33	W/pair	100	100	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100



Tolerances unless otherwise stated
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)

Dimensions
Wymiary ±3% | Angle
Kąt



Name Nazwisko	Signature Podpis	Date Data
Grzegorz Winczewski		
Mariusz Borkiewicz		
Other Inne		

UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with
original up to the date of its creation

KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna
z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia

General Roughness Chropowatość	Unit Jednostka mm.
Scale None Skala Brak	PROJ.EURO PROJ.EURO 
Status/Status	

MATERIAL 3C90 acc. to KPN-K1959
MATERIAL 3C90 zgodnie z: KPN-K1959

TYPE NUMBER / TYP

LAB REF No.

I101/28/27.5-3C90

4327 018 80110

D	
C	
B	
A	07-08-17

Issued by:
Wydano przez: J. Krawczyk / K.S.

SUPERSEDES
ZASTĘPUJE

SHEETS
STRONY 1

SHEET
STRONA 110-02

K.S.

Property of
WŁAŚCICIEL

Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND

DATE
DATA 07-08-17

A-4