


A_L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia bez szczeliny / A_L (nH) measured in combination with ungapped core half				
Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość A_L Al value A_L [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [μ m]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
U93/52/20-3C94	4327 018 47261	6000 $\pm$ 25%	---	3C94




Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A_e : 564.0 mm ²	A_{min} : 560.0 mm ²	l_e : 257.0 mm	V_e : 145000 mm ³
Weight:/Waga: $\approx$ 345 g			

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 20	W/pair	100	100	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μ m)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm$ 3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Marta Winciorek		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C94 acc. to KPN-K1994 MATERIAL 3C94 zgodnie z: KPN-K1994				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Marta Winciorek Mariusz Borkiewicz		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO 		U93/52/20-3C94				TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			
Status/Status						4327 018 47260		D C B A		10-07-02	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 10-07-02	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL				Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				A-4	